



HELIOS SPEKTRA Extra

PODROČJE UPORABE

Za dekoracijo in zaščito notranjih stenskih in stropnih površin.

Primerna za barvanje vseh vrst mineralnih ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč, tapet iz steklenih vlaken, papirnatih reliefnih tapet in starih premazov.

LASTNOSTI

- izredno pokrivna, mat izgled
- odporna na mokro brisanje
- lep, gladek barvni film
- več 1000 barvnih odtenkov
- enostavno nanašanje
- visoko paroprepustna
- zdravju in okolju prijazna

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	stirenakrilatna kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki
BARVNI TONI	bela, HGMIX
TONIRANJE	s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 3 % in z disperzijskimi barvami, ki so primerne za toniranje; HGMIX
SIJAJ (EN 13 300)	mat
GOSTOTA	1,45 - 1,50 kg/l
PRALNOST (EN 13 300)	Razred 4 (delno odporna na mokro čiščenje)
REDČENJE	z vodo 5 do 10 %
EU VOC kategorija in meje	IIA(a), 30g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 22 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	2 l, 5 l, 10 l, 15 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od + 5 °C do + 35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČIN NANAŠANJA	valjček, čopič, brizganje
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno + 5 °C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh in primeren za naslednji nanos po 4 - 6 urah
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m ² z 1 l Praktična poraba je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

S podlage odstranimo prah, slabo vezane delce in druge nečistoče. Stare opleske, ki odpadajo, odstranimo. Večje razpoke in poškodovane dele podlage zapolnimo z ustreznimi materiali na mineralni osnovi. Sledi impregniranje s **HELIOS SPEKTRA akrilno impregnacijo**. Podlaga mora biti pred barvanjem suha in utrjena.

S plesnijo in algami okužene zidne površine pred barvanjem premažemo s **HELIOS SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Ko se stene posušijo, plesen mehansko odstranimo. Barvi dodamo **HELIOS SPEKTRA zaščito pred plesnijo**, ki daljši čas preprečuje rast mikroorganizmov ali pa kot zaključni premaz uporabimo **HELIOS SPEKTRA zidno barvo za kuhinje in kopalnice**.

Madeže nikotina, izliva vode, katrana, vodotopnih svinčnikov,... prebarvamo s **HELIOS SPEKTRA antinikotinsko barvo**, ki je že zaključni premaz. Zdrave in nerazpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali ploskimi emajli ali disperzijskimi barvami očistimo in zbrusimo z brusnim papirjem (št. 150).



PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	GLAJENJE	KONČNI PREMAZ
Nova neobarvana podlaga - apnenno-cementni ometi - mavčno-kartonske plošče - beton in druge neporozne podlage		1x HELIOS SPEKTRA akrilna impregnacija 1x HELIOS SPEKTRA globinska impregnacija	2x HELIOS SPEKTRA notranji kit (po potrebi)	1 - 2x HELIOS SPEKTRA Extra
Obarvana z disperzijskimi barvami - več slojev vpojnih, nepralnih premazov - gladki, sijajni, pralni premazi	čiščenje, odstranjevanje nevezanih delcev, popravilo poškodovanih mest čiščenje, brušenje	1x HELIOS SPEKTRA akrilna impregnacija	2x HELIOS SPEKTRA notranji kit (po potrebi)	

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo barvo dobro premešajte.
- Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
- Če barvo redčite z večjo količino vode od predpisane, se kritnost barvnega filma ustrezno zmanjša.