TESSAROL emajl za radiatorje

PODROČJE UPORABE
Za zaščito in dekoracijo železnih radiatorjev, radiatorskih in toplovodnih cevi v notranjih prostorih.

LASTNOSTI
- sijajni končni premaz
- obstojnost od 60 - 80°C
- dobra pokrivnost
- hitro sušenje
- dobro razlivanje
- stabilen sijaj
- enostavno delo
- obstojnost na čistila, ki se uporabljajo v gospodinjstvu

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	alkidno vezivo, topilo, pigment
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	s **TESSAROL emajl**i
SIJAJ	sijajni
GOSTOTA	1,2 g / ml
REDČENJE	**TESSAROL redčilo, max.15%**
EU VOC kategorija in meje	IIA(i), 500g/l (2010); izdelek vsebuje:max.490g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75 l, 2,5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	po potrebi – max 5%			
brizganje				
zračno brizganje	max. 15%	ca. 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bare
airless	/	dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barov
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suh na prah ca. 4 ure, na oprijem 6 – 8 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	teoretično: pri enkratnem nanosu 8 – 10 m^2 z 1l Praktična poraba je odvisna od načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	**TESSAROL redčilo**			

PRIPRAVA PODLAGE
Železni radiatorji
Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa z **NITRO redčilom**.
Obnova starih premazov
Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	**PRIPRAVA PODLAGE**	**TEMELJNI PREMAZ**	**KONČNI PREMAZ**
NEZAŠČITENI RADIATORJI	odstranjevanje rje in nečistoč	2x **TESSAROL osnovna barva za železo**	2x **TESSAROL emajl za radiatorje**
STARI PREMAZI	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje rje	1 - 2x **TESSAROL osnovna barva za železo**	1 - 2x **TESSAROL emajl za radiatorje**

OPOMBE IN POSEBNOSTI
- Značilnost alkidnih veziv na osnovi topil je spreminjanje barvnega tona pri povišani temperaturi, kar opazimo pri belem in svetlih barvnih tonih (rumenenje).
- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **TESSAROL osnovno barvo za železo**, ker ostanki sredstva preprečujejo sušenje.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih.

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
Program odgovornega ravnanja NAŠA ZAVEZA K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU

HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si
www.helios.si